

Produktdatenblatt

GDM.ORIGINAL MÜNCHNER GEHWEGPLATTE

NORMEN UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Platte nach DIN EN 1339
- Pflaster nach DIN EN 1338
- Produkte aus TÜV zertifizierter, CO₂-neutraler Produktion
- Cradle to Cradle Gold-Zertifikat
- Produkt- und Umweltdeklaration (EPD)

PRODUKTGRUPPE

- Platte
















OBERFLÄCHE

- nativo – naturbelassen
- ferro - edelstahlkugelgestrahlt

FARBEN

- Grau
- Weiß-Beton

ABMESSUNGEN

Bezeichnung	Rastermaß in cm			Nennmaß mit zul. Abweichung in mm		
	Länge cm	Breite cm	Dicke cm	Länge mm	Breite mm	Dicke mm
Gehwegplatte 	35,0	35,0	5,0	350 ± 1	350 ± 1	50 ± 3
Gehwegplatte 	35,0	17,5	5,0	350 ± 1	175 ± 1	50 ± 3
Gehwegplatte 	35,0	35,0	6,5	350 ± 1	350 ± 1	65 ± 3
Gehwegplatte 	35,0	17,5	6,5	350 ± 1	175 ± 1	65 ± 3
mit Trapezprofil 	35,0	35,0	6,5	350 ± 1	350 ± 1	65 ± 3
mit Noppenprofil (Kugelkalotte orthogonal) 	35,0	35,0	6,5	350 ± 1	350 ± 1	65 ± 3
mit Noppenprofil (Kegelstumpf diagonal) 	35,0	35,0	6,5	350 ± 1	350 ± 1	65 ± 3
Gehwegplatte 	35,0	35,0	8,0	350 ± 1	350 ± 1	80 ± 3
Gehwegplatte 	35,0	17,5	8,0	350 ± 1	175 ± 1	80 ± 3
Gehwegplatte 	35,0	35,0	10,0	350 ± 1	350 ± 1	100 ± 3
Gehwegplatte 	35,0	17,5	10,0	350 ± 1	175 ± 1	100 ± 3
Gehwegplatte 	20,0	20,0	10,0	200 ± 1	200 ± 1	100 ± 3
Gehwegplatte 	20,0	10,0	10,0	200 ± 1	100 ± 1	100 ± 3
Gehwegplatte 	35,0	35,0	12,0	350 ± 1	350 ± 1	120 ± 3
Gehwegplatte 	35,0	17,5	12,0	350 ± 1	175 ± 1	120 ± 3

KANTENAUSBILDUNG

- scharfkantig

GODELMANN GmbH & Co. KG
 92269 Fensterbach · Industriestraße 1 · T +49 9438 9404-0
 10787 Berlin · Budapester Straße 44 · 2. OG · T +49 30 2636990-0
 73230 Kirchheim/Teck · Maria-Merian-Straße 19 · T +49 7021 7780-0
 83558 Maitenbeth · Pointner 2 · T +49 8076 8872-0
 97539 Wonfurt · Altachweg 10 · T +49 9521 6190671
 info@godelmann.de www.godelmann.de

Weitere Unternehmen der GODELMANN Gruppe:
 Beton-Poetsch GmbH & Co. KG
 52525 Heinsberg · Stapper Straße 81 · T +49 2452 9929-0
 GODELMANN CZ, s.r.o.
 CZ-250 82 Úvaly · Dobročoviccká 2042 · T +20 733 601 808
 Gravelli s.r.o.
 CZ-190 00 Prague 9 · Pod Harfou 3 · T +420 731 860 959



ABSTANDHALTER

- keine

AUSFÜHRUNG

- Zweischichtig, Vorsatz ≥ 10 mm
- Vorsatz mit farbechten Natursteinkörnungen und UV-beständigen Farbpigmenten

FLÄCHEN

- Ober-, Unterseite und Seitenflächen planmäßig eben

KONIZITÄT

- Planmäßig keine

QUALITÄT

- Platte: P L D U I nach DIN EN 1339
- Pflaster: D I bzw. K D I nach DIN EN 1338

WITTERUNGSWIDERSTAND

- Klasse 3, Kennzeichnung D, Masseverlust $\leq 0,1$ kg/m²

BIEGEZUGFESTIGKEIT

- Platte: Klasse 3, Kennzeichnung U, Biegezugfestigkeit $\geq 5,0$ MPa

SPALTZUGFESTIGKEIT

- Pflaster: $T_{char} \geq 3,6$ MPa, längenbezogene Bruchlast ≥ 250 N/mm

ABRIEBWIDERSTAND

- Klasse 4, Kennzeichnung I, Abriebbreite ≤ 20 mm

GLEIT-/RUTSCHWIDERSTAND

- nativo – R-Wert 13
- ferro – R-Wert 13

Durch die hohe Betongüte von C55/67 im Vorsatz bzw. C50/60 im Kern verfügen die Betonsteine über eine besonders gute Frost-Tausalz-Beständigkeit und eine Festigkeit deutlich über den von der Norm geforderten Werten.

Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Steinen/Platten können sich geringfügig abweichende Fugenmaße im Toleranzbereich der Fugenbreite nach VOB C ATV DIN 18318 ergeben. Um Anarbeiten zu vermeiden, empfehlen wir unter Beachtung der geforderten Verlegebreite den genauen Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Steinreihen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln.

BESONDERE HINWEISE

- Abrieb- und Witterungswiderstand sowie Festigkeit werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.
- Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.
- Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Produkte können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.
- Abweichungen von der Farbintensität der Produkte können durch unvermeidbare Abweichungen bei Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.

Stand: 15.09.2022 MED