

PRODUKTDATENBLATT

GDM.CASADO light

NORMEN UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Platten aus Beton nach DIN EN 1339:2003
- CO₂ neutral produziert
- Cradle to Cradle Gold-Zertifikat
- Produkt- und Umweltdeklaration (EPD)

PRODUKTGRUPPE

- Terrassenplatten

FARBEN

• Beige dunkel	• Beige hell	• Grau hell	
----------------	--------------	-------------	--

Weitere Farben auf Anfrage.

OBERFLÄCHE

- fino; geschliffen

ABMESSUNGEN

Bezeichnung	Rastermaß in cm			Nennmaß mit zul. Abweichung in mm		
	Länge cm	Breite cm	Dicke cm	Länge mm	Breite mm	Dicke mm
Terrassenplatte  	60,0	60,0	4,0	597±3	597±3	40±3
Terrassenplatte  	80,0	40,0	5,0	797±2	397±2	50±3

KANTENAUSBILDUNG

- Mikrofase (≤ 2x2 mm)
- scharfkantig

AUSFÜHRUNG

- Vorsatz aus farblich abgestimmten Natursteinedelsplitten und -sandem mit UV-beständigen Eisenoxidfarben

QUALITÄT

- Platte: P L D U I

Durch die hohe Betongüte von C55/67 im Vorsatz bzw. C50/60 im Kern verfügen die Betonsteine über eine besonders gute Frost-Tausalz-Beständigkeit und eine Festigkeit deutlich über den von der Norm geforderten Werten.

Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Steinen/Platten können sich geringfügig abweichende Fugenmaße im Toleranzbereich der Fugenbreite nach VOB C ATV DIN 18318 ergeben. Um Anarbeiten zu vermeiden, empfehlen wir unter Beachtung der geforderten Verlegebreite den genauen Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Steinreihen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln.

PRODUKTDATENBLATT

GDM.CASADO light

BESONDERE HINWEISE

- Abrieb- und Witterungswiderstand sowie Festigkeit werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.
- Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.
- Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Produkte können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.
- Abweichungen von der Farbintensität der Produkte können durch unvermeidbare Abweichungen bei Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.

Stand: 21.08.2024

GODELMANN GmbH & Co. KG

92269 Fensterbach · Industriestraße 1 · T +49 9438 9404-0
10787 Berlin · Budapester Straße 44 · 2. OG · T +49 30 2636990-0
73230 Kirchheim/Teck · Maria-Merian-Straße 19 · T +49 7021 7780-0
83558 Maitenbeth · Pointner 2 · T +49 8076 8872-0
97539 Wonfurt · Altachweg 10 · T +49 9521 6190671
info@godelmann.de www.godelmann.de

Weitere Unternehmen der GODELMANN Gruppe:

Beton-Poetsch GmbH & Co. KG
52525 Heinsberg · Stapper Straße 81 · T +49 2452 9929-0
GODELMANN CZ, s.r.o.
CZ-250 82 Úvaly · Dobročovická 2042 · T +420 733 601 808
Gravelli s.r.o.
CZ-190 00 Prague 9 · Pod Harfou 3 · T +420 731 860 959

