

Produktdatenblatt

GDM.TETRAGO L-wall

NORMEN UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Gartengestaltungselemente aus Beton nach DIN EN 13198
- Produkte aus TÜV zertifizierter, CO₂-neutraler Produktion
- Cradle to Cradle Gold-Zertifikat
- Produkt- und Umweltdeklaration (EPD)

PRODUKTGRUPPE

- Winkelstützmauer

OBERFLÄCHE

- nativo – naturbelassene Sichtfläche mit Fase
- bruchrau – gebrochene Sichtfläche mit umlaufender Fase

FARBEN

- Grau
- Granit

ABMESSUNGEN

Bezeichnung	Rastermaß in cm			Nennmaß mit zul. Abweichung in mm		
	Fußlänge cm	Breite cm	Höhe cm	Fußlänge mm	Breite mm	Höhe mm
Winkelstütze 	65,0	50,0	130,0	650 ± 5	500 ± 5	1300 ± 3
Winkelstütze 	42,5	50,0	105,0	425 ± 5	500 ± 5	1050 ± 3
Winkelstütze 	42,5	50,0	80,0	425 ± 5	500 ± 5	800 ± 3
Winkelstütze 	30,0	50,0	55,0	300 ± 5	500 ± 5	550 ± 3
Winkelstütze 	30,0	50,0	40,0	300 ± 5	500 ± 5	400 ± 3
Winkelstütze 	42,5	50,0	10,5	425 ± 5	500 ± 5	105 ± 3

KANTENAUSBILDUNG

- senkrechte Kanten scharfkantig
- einseitige Fase ca. 10 x 10 mm

VERZÄHNUNGSSYSTEM / ABSTANDHALTER

- seitliche, angeformte Abstandscheiben ca. 2,5 mm

AUSFÜHRUNG

- einschichtig
- mit farberchten Natursteinkörnungen und UV-beständigen Farbpigmenten
- Fußunterseite mit integriertem Schubsicherungssystem

FLÄCHEN

- Ober-, Unterseite und Seitenflächen planmäßig eben

WITTERUNGSWIDERSTAND

- Masseverlust ≤ 0,5 kg/m²

GODELMANN GmbH & Co. KG
92269 Fensterbach · Industriestraße 1 · T +49 9438 9404-0
10787 Berlin · Budapester Straße 44 · 2. OG · T +49 30 2636990-0
73230 Kirchheim/Teck · Maria-Merian-Straße 19 · T +49 7021 73780-0
83558 Maitenbeth · Pointner 2 · T +49 8076 8872-0
97539 Wonfurt · Altachweg 10 · T +49 9521 959929-0
info@godelmann.de www.godelmann.de

Weitere Unternehmen der GODELMANN Gruppe:
Beton-Poetsch GmbH & Co. KG
52525 Heinsberg · Stapper Straße 81 · T +49 2452 9929-0
GODELMANN CZ, s.r.o.
CZ-250 82 Úvaly · Dobročoviccká 2042 · T +420 733 601 808
Gravelli s.r.o.
CZ-190 00 Prague 9 · Pod Harfou 3 · T +420 737 427 491

FESTIGKEITSKLASSE

- C35/45

QUALITÄT

- nach DIN EN 13198

Durch die hohe Betongüte von C35/45 verfügen die Betonsteine über eine besonders gute Frost-Tausalz-Beständigkeit und eine Festigkeit deutlich über den von der Norm geforderten Werten.

Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Steinen/Platten können sich geringfügig abweichende Fugenmaße im Toleranzbereich der Fugenbreite nach VOB C ATV DIN 18318 ergeben. Um Anarbeiten zu vermeiden, empfehlen wir unter Beachtung der geforderten Verlegebreite den genauen Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Steinreihen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln.

BESONDERE HINWEISE

- Abrieb- und Witterungswiderstand sowie Festigkeit werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.
- Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.
- Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Produkte können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.
- Abweichungen von der Farbintensität der Produkte können durch unvermeidbare Abweichungen bei Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.

Stand: 19.03.2024 MED