



**Verlegung**

Das Pflaster ist innerhalb der Formate und formatübergreifend nuanciert. Es ist daher unbedingt erforderlich, Pflaster aus mehreren Paketen gemischt zu verlegen, um ein natürliches, gleichmäßiges Farbspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden.



**Abstandhalter**


Die Pflastersteine verfügen an drei Seiten über fest angeformte Abstandhalter. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass diese immer in eine bestimmte Richtung weisen und somit kein Abstandhalter an einen anderen stößt. Ansonsten kann es zu unterschiedlichen Fugenbreiten kommen.



**Fugenbild**


Um ein harmonisches Fugenbild zu erhalten, müssen die unterschiedlichen Formate einer Lage immer so kombiniert werden, dass die Fugen in Laufrichtung einen möglichst großen Abstand zur darauffolgenden Fuge haben. Wenn zwei Fugen eng zusammen stehen, wird einfach ein anderes Format gewählt, um den Abstand der beiden Fugen wieder zu vergrößern.

**Bitte beachten:** Pflastersteine dürfen niemals press verlegt werden.



**Splittbett**

Das Splittbett muss völlig eben sein. Unebenheiten, wie größere Steine im Splittbett oder eine nicht völlig eben abgezogene Bettung, können zum Kippen oder schlimmstenfalls zum Bruch des Pflasters führen. Dies gilt vor allem bei großen und schlanken Formaten.




**Abrütteln**

Das Abrütteln der Steine darf ausschließlich unter Verwendung einer Gummischürze erfolgen!

Die Steine müssen immer in Längsrichtung abgerüttelt werden.

Dabei ist zu beachten, dass die Rüttelplatte stets zwei Reihen gleichzeitig rüttelt! Niemals nur auf einer Reihe abrütteln! Vor allem bei dem Format 60,0 x 30,0 x 8,0 cm besteht sonst Bruchgefahr!

**Falsch!**



**Richtig!**

